

性能 - 総合力学特性

項目	指標
引張強度 (MPa)	最大35
硬度 (Shore)	A30~D75
断裂伸長率 (%)	最大1,000
引裂強度 (KN/m)	45~105
100%伸長弾性率 (MPa)	3.4~13.7

引張試験前の状態



引張試験中の状態

